

RELAZIONE PRELIEVO DI CAROTE IN C.A.

Il giorno xxxxxx la ditta RGM prove s.r.l. ha eseguito n° 4 prelievi di carote in c.a. presso il xxxxxx a xxxxxx, che sono stati poi sottoposti a rottura presso un laboratorio autorizzato.

Di seguito si riportano i valori di resistenza cubica del calcestruzzo:

N°	Rif Carota	Data Prelievo	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Rapporto h/d	Area Netta (cm ²)	Resistenza R _{ca} (N/mm ²)	Resistenza R _{cm} (N/mm ²) (daN/cm ²)	
1	C1	16/10/2012	92,1	93,5	1,02	66,6	15,8	24	240
2	C2	16/10/2012	91,9	94,4	1,03	66,3	21,5	31	313
3	C3	16/10/2012	92,4	94,2	1,02	67,0	13,6	21	206
4	C4	16/10/2012	93,3	94,3	1,01	68,3	13,0	20	197

Documentazione fotografica carote



Carota n°1



Carota n°2



Carota n°3



Carota n°4

