

RELAZIONE PRELIEVO DI CAMPIONI IN MURATURA

Il giorno xxxxxx la ditta RGM prove s.r.l. ha eseguito una campagna di indagini a xxxxxxxxxxxx. In particolare sono stati eseguiti n°2 prelievi di campioni in muratura, al fine di determinare la resistenza a compressione dei blocchi di laterizio forato. La prova di rottura è stata effettuata presso un laboratorio certificato, che emette il relativo certificato.

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESIONE IN DIREZIONE DEI CARICHI VERTICALI (D.M. 14/01/08-UNI 772-1:3011)						
Sigla	Dimensioni [mm]			Area lorda media mm ²	Carico massimo N	Tensione massima N/mm ²
	l	w	h			
1	259,5	121,5	118,0	31529	531500	16,9
2	259,0	122,0	119,0	31598	723800	22,9

Tensione media: 19,9 N/mm²



Campione n.1



Campione n.2